



FICHA TÉCNICA
FONDO NITRO PIGMENTADO BLANCO

Línea: Esmaltes, Barnices y Lacas Nitro
Código: Q-005__.

Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Presentación: 750ml y 2,5 litros

DATOS GENERALES	
DESCRIPCIÓN	Fondo tapaporos nitro de gran poder de relleno, especialmente formulado para sellado y mejora del anclaje de las capas posteriores
PROPIEDADES	Excelente adherencia Secado muy rápido Elevada resistencia a los golpes y roces Lijable Buena brocabilidad
SUGERENCIAS DE APLICACIÓN	Especialmente diseñado para la protección y decoración de maderas que posteriormente van a ser recubiertas por lacas monocomponentes o barnices sintéticos, trabajos de carpintería en general a poro semicerrado. Mobiliario y carpintería económicos, bricolaje, artesanía, decoración, etc.

DATOS TÉCNICOS	
Acabado	Blanco
Brillo	Mate
Densidad	1,229 ± 0,04 Kg/l a 20 ± 2°C.
Viscosidad	204-565 seg a 20 ± 2°C (Copa Ford #4)
Contenidos Solidos:	49 ± 1%.
Rendimiento teórico	Aprox. 11 m2/L en función del soporte, para 35 micras de espesor seco.
Tiempo de secado y repintado	Al polvo 20 min. Al tacto 50 min. Lijado y Repintado mínimo 4-5h.

SISTEMAS DE APLICACIÓN	
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	Preparación de superficies nuevas: <u>Preparación de superficies de madera:</u> Asegurarse q la madera a tratar está seca (humedad max:20%). Lijar la superficie en sentido de la beta para mejorar la adherencia. Una vez la superficie esté limpia y lijada, aplicar 1 capas de FONDO TAPAPOROS NITRO PIGMENTADO BLANCO para mejorar adherencia de las capas posteriores Preparación de superficies ya pintadas: Si la pintura antigua está mal adherida o demasiado deteriorada, hay que proceder a su total eliminación mediante decapantes y/o abrasión mecánica. Una vez eliminadas totalmente las capas antiguas, proceder con el método de nueva superficie
MODO DE EMPLEO	
Útiles de aplicación	Pistola (acabado más uniforme, debido al secado), rodillo y brocha Ideal con pistola aerográfica: Paso de boquilla, 2'8 mm. Presión, 3 Kg/cm. Dilución con 15-20% de Disolvente Universal
Preparación del producto	Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización
Temperatura de aplicación	Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C
Humedad de aplicación	No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia
Temperatura de soporte	No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C
Humedad de soporte	Máximo 20% de humedad
Dilución y limpieza	Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar DISOLVENTE NITROCELULÓSICO 893 Primera mano: Para aplicación a pistola, diluir al 5%-10% con DISOLVENTE NITROCELULÓSICO 893 para conseguir una buena viscosidad de aplicación Acabado recomendado: Sobre el FONDO NITRO PIGMENTADO BLANCO se puede aplicar: - Laca Nitro Pigmentada blanca (con el grado de brillo y calidad deseados).
ALMACENAMIENTO	Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/Q_00503.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE
Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 193
Revisión de 05/10/2015 que anula todas las anteriores