



FICHA TÉCNICA

ARMADURA ORIGINAL 100% ACRÍLICA

Línea: Revestimientos de Exterior

Código: A-235____

Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.

Presentación: 4 y 12 Litros.

DATOS GENERALES	
DESCRIPCIÓN	Revestimiento pétreo 100% acrílico al agua, de altas prestaciones y excelente resistencia a la intemperie. Ligeramente texturado para mejorar la regularización de la fachada con acabado mate mineral, fácil aplicación y gran rendimiento, para proteger y decorar superficies exteriores con excelentes resultados. Muy resistente a los álcalis, de buen poder cubriente, resistencia al frote húmedo. Impermeable. Contiene aditivo antimoho .
PROPIEDADES	Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. Pigmentos inorgánicos de excelente blancura y estables a la luz Excelente resistencia a la intemperie , dado a su naturaleza 100% acrílica Contiene filtros UV para aumentar la resistencia del color al exterior Impermeable Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte Excelente cubrición Contiene aditivo antimoho. Para prevenir la aparición del moho superficial Bajo nivel de salpicado
SUGERENCIAS DE APLICACIÓN	Protección y decoración de fachadas
SOPORTES DE APLICACIÓN	Hormigón, morteros, ladrillos...

DATOS TÉCNICOS	
Acabado	Mate
Brillo	± 1º Medido a 85º con Microtrigloss Byk Gadner
Densidad	1.63 ± 0.05 Kg/L a 20 ± 2ºC
Viscosidad	10.000 ± 3.000 mPa.s a 20 ± 2ºC (Brookfield RVT, H6, 20 rpm).
pH	8,5 ± 0,5 a 20 ± 2ºC
Ligante	Copolímero 100% acrílico altamente insaponificable.
Pigmentos	Bióxido de titanio y extendedores.
Rendimiento teórico	8.3 m2 por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.
Tiempo de secado y repintado	Al tacto, aprox. 30 minutos. Repintado 6-8 horas
Teñido	Colorantes al agua o tintes unicersales
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I: SD<5 m (permeable a vapor de agua), norma UNE-EN 1504-2
COLORES	Todos los colores de nuestro sistema Arm-Color Agua y Armix
GARANTIA	Este producto está certificado con 12 años de garantía siempre y cuando se siga las indicaciones de aplicación especificadas en prescripción técnica y los colores elegidos correspondan a una carta de colores de fachadas de Duracolor.

SISTEMAS DE APLICACIÓN	
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	Preparación de superficies nuevas: <u>Preparación de superficies de albañilería:</u> Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...): Esperar hasta total fraguado (min. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparación válida para exterior. Aplicar una capa de FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o IMPRIMACIÓN PENETRANTE a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie. Preparación de superficies ya pintadas: Matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto. Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparación válida para exterior. Aplicar una capa de FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o IMPRIMACIÓN PENETRANTE a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie. Preparación de superficies con moho: Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida. Una vez limpia y tratada la superficie corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparación válida para exterior. Aplicar una capa de FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o IMPRIMACIÓN PENETRANTE a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie. Preparación de superficies con manchas: Matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto. Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparación válida para exterior. Si en el paramento existiesen manchas de color rojizo o amarillento, se deben a sales metálicas, para eliminarlas lo más conveniente es realizar un lijado en profundidad y tratar el paramento con dos manos de PINTURA ANTIMANCHAS AL PLIOWAY o DURECO ANTIMANCHAS AL AGUA

Preparación de superficies minerales o similar nueva

Asegúrese de que la superficie está exenta de polvo, grasa o suciedad

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Plastidur Armadura 100% Acrílico	Plastidur Armadura 100% Acrílico
1 capa	1 capa	1 capa
1:2 (Producto:Agua)	10-15% con agua	5-10% con agua

Preparación de superficies minerales o similar ya pintadas

Elimine todo resto de pintura mal adherida si existiese y asegúrese que la superficie está exenta de polvo, grasa o suciedad.

Si la pintura existente está en buen estado no es necesaria la capa de imprimación puede realizar directamente la capa intermedia.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Plastidur Armadura 100% Acrílico	Plastidur Armadura 100% Acrílico
1 capa	1 capa	1 capa
1:2 (Producto:Agua)	10-15% con agua	5-10% con agua

Preparación de superficies minerales o similar con moho

Límpie la superficie con un producto adecuado para eliminar restos de moho, elimine los restos de pintura mal adheridos

Imprimación	Imprimación	Intermedio
Aditivo fungicida-algicida	Plastidur Fijador Superficies Porosas	Plastidur Armadura 100% Acrílico
1 capa	1 capa	1 capa
Sin diluir	1:2 (Producto:Agua)	10-15% con agua
Terminación		
Plastidur Armadura 100% Acrílico		
1 capa		
5-10% con agua		

Preparación de superficies minerales o similar con manchas

Es conveniente limpiar con un detergente de uso doméstico (ej. amoniaco, lejía...) los paramentos, eliminar la pintura mal adherida.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Pintura Antimanchas al Plioway o Pintura Tixotrópica SR Blanca	Plastidur Armadura 100% Acrílico	Plastidur Armadura 100% Acrílico
1 capa	1 capa	1 capa
Sin diluir	10-15% con agua	5-10% con agua

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicación Brocha, rodillo y pistola

Preparación del producto Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

Temperatura de aplicación Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5ºC (posible congelación del producto) y superiores a 50ºC

Humedad de aplicación No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

Temperatura de soporte No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5ºC o superior 40ºC

Humedad de soporte Máximo 20% de humedad

Dilución y limpieza Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua
Primera mano: Diluir al 10%-15% con agua para conseguir una buena viscosidad de aplicación
Segunda mano: Diluir al 5%-10% con agua para conseguir una buena cubrición del producto

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto
Temperatura de almacenamiento: Entre 10ºC-35ºC con el envase original perfectamente cerrado
Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Ver la ficha de datos de seguridad del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C/ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 342
Revisión de 15/01/2024 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1