



FICHA TÉCNICA

DURACRIL REVESTIMIENTO RUGOSO

COLORES

Línea: Revestimientos de Exterior
Código: A-020__.

Familia: REVESTIMIENTOS Y
TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Presentación: 12 Litros

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Revestimiento pétreo al agua, de textura rugosa con acabado mate, de fácil aplicación y gran rendimiento, para proteger y decorar superficies exteriores e interiores con excelentes resultados. Resistente a los álcalis, de buen poder cubriente y duración a la intemperie. Impermeable

PROPIEDADES Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele.
Pigmentos coloreados de alta calidad y estables a la luz
Buena adherencia
Impermeable
Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte
Buena cubrición
Excelente resistencia a la intemperie

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para obra nueva o restauración de fachadas. Ideal para acabados picados.

SOPORTES DE APLICACIÓN Hormigón, morteros, ladrillos

DATOS TÉCNICOS

Acabado Rugoso mate

Densidad 1,64 ± 0,10 Kg/l a 20 ± 2°C, según color

Viscosidad 70.000 ± 10.000 mPa.s a 20 ± 2°C (Brookfield RVT, H7, 20 rpm).

pH 8,5 ± 0,5 a 20 ± 2°C

COVs Contenido máx. en COV: 0,7 ± 0,5 g/l (según color). Valor límite de UE(Cat. A/c): 40 g/l. (2010).

Ligante Copolímero acrílico altamente insaponificable

Pigmentos Bióxido de titanio, óxidos de hierro y extendedores que le proporcionan gran resistencia

Rendimiento teórico 4 m2 por litro y capa, para un espesor seco total de 150 micras/capa.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, aprox. a 30 minutos. Repintado 2 - 4 horas.

Teñido Colorantes al agua o tintes universales

COLORES Colores referenciados en Carta de Colores Exteriores

CERTIFICADOS E INFORMES DE CALIDAD duracril_rugoso.pdf

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

Preparación de superficies de albañilería:

Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...): Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

Preparación de superficies ya pintadas:

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto. Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

Preparación de superficies con moho:

Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida. Una vez limpia y tratada la superficie aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

Preparación de superficies con manchas:

Si en el paramento existiesen manchas de color rojizo o amarillento, se deben a sales metálicas, para eliminarlas lo más conveniente es realizar un lijado en profundidad y tratar el paramento con dos manos de PINTURA ANTIMANCHAS AL PLIOWAY

Preparación de superficies minerales o similar nueva

Asegúrese de que la superficie está exenta de polvo, grasa o suciedad

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Duracril Revestimiento Rugoso Colores	Duracril Revestimiento Rugoso Colores
1 capa	1 capa	1-2 capa
1:2 (Producto:Agua)	50% con agua	Sin diluir

Preparación de superficies minerales o similar nueva

Elimine todo resto de pintura mal adherida si existiese y asegúrese que la superficie está exenta de polvo, grasa o suciedad.

Si la pintura existente está en buen estado no es necesaria la capa de imprimación puede realizar directamente la capa intermedia.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Duracril Revestimiento Rugoso Colores	Duracril Revestimiento Rugoso Colores
1 capa	1 capa	1-2 capa
1:2 (Producto:Agua)	50% con agua	Sin diluir

Preparación de superficies minerales o similar con moho

Límpie la superficie con un producto adecuado para eliminar restos de moho, elimine los restos de pintura mal adheridos

Imprimación	Imprimación	Intermedio
Aditivo fungicida-algicida	Plastidur Fijador Superficies Porosas	Duracril Revestimiento Rugoso Colores
1 capa	1 capa	1 capa
Sin diluir	1:2 (Producto:Agua)	50% con agua

Terminación

Duracril Revestimiento Rugoso Colores

1-2 capa

Sin diluir

Preparación de superficies minerales o similar con manchas

Es conveniente limpiar con un detergente de uso doméstico (ej. amoníaco, lejía...) los paramentos, eliminar la pintura mal adherida.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Pintura Antimanchas al Plioway o Pintura Tixotrópica SR Blanca	Duracril Revestimiento Rugoso Colores	Duracril Revestimiento Rugoso Colores
1 capa	1 capa	1-2 capa
Sin diluir	50% con agua	Sin diluir

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo y pistola (pistola especial para la aplicación de revestimientos rugosos)

Preparación del producto

Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

Temperatura de aplicación

Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C

Humedad de aplicación

No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

Temperatura de soporte

No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C

Humedad de soporte

Máximo 20% de humedad

Dilución y limpieza

Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua
Primera mano: Diluir al 50% con agua para conseguir una buena viscosidad de aplicación
Segunda mano: Sin diluir

ALMACENAMIENTO

Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto
Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado
Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A_02000.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C/ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 163
Revisión de 07/07/2017 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1